

wiech 

Fabryka Frontów Meblowych



## INFORMACJA TECHNICZNA

Fabryka Frontów Meblowych WIECH W. Stokłosa i Wspólnicy S.J.  
Polanka 303, 32-400 Myślenice  
tel.: (12) 357 63 58, fax: (12) 357 63 32  
[www.wiech-fronty.pl](http://www.wiech-fronty.pl), e-mail: [wiechfronty@wiech-fronty.pl](mailto:wiechfronty@wiech-fronty.pl)

## Fronty foliowane

### Wykorzystane materiały i technologie

#### Płyta:

MDF TZ plus 18 mm, podwyższonej gęstości (750 kg/m<sup>3</sup>) przeznaczona do głębokiego frezowania firmy Kronospan, jednostronnie melaminowana.

#### Klej:

Dorus firmy Henkel, wytrzymałość termiczna 100°C (badania laboratoryjne w 2013 r., raport dostępny na stronie internetowej).

#### Folie:

Renolit, Klockner, Hornschuch, LG, Riken, Gislaved, które spełniają najwyższe wymagania pod względem wzornictwa i jakości, posiadają doskonałą odporność mechaniczną, odporność na światło i odporność na plamienie.

#### Lakier:

Hesse Lignal

#### Technologia:

Prasa firmy Wemhoener z systemem pinowym oraz membraną. Zastosowana w maszynie membrana daje gwarancję odpowiedniego doklejenia folii i znacznie zwiększa żywotność spoiny i termiczną odporność frontów.

#### Wymiary i tolerancje

Wymiary produkowanych przez nas wyrobów mieszczą się w gabarytach: wysokość 1000 mm i szerokość 600 mm. Jednak na życzenie klienta możemy wykonać elementy o wymiarach maksymalnych: wysokość 2500 mm i szerokość 1243 mm bez gwarancji producenta na odkształcenia (naprężenia w materiale powodują jego wygięcie, zachodzi konieczność zastosowania większej ilości zawiasów lub napinaczy). Ilość zawiasów należy dobrać tak, aby odległość pomiędzy nimi nie przekraczała 550 mm. Minimalny wymiar elementu to: wysokość 30 mm i szerokość 30 mm.

#### ► Tolerancja wymiarów dla frontów prostych:

- wysokość +/- 1 mm
- szerokość +/- 1 mm
- grubość +/- 0,4 mm
- strzałka ugięcia mierzona w połowie wymiaru +/- 3 mm (dla elementów o wysokości do 1000 mm i szerokości 600 mm)

#### ► Tolerancja wymiarów dla frontów giętych:

- wysokość +/- 1 mm
- szerokość ( wysokość leżącego elementu mierzona w środkowym punkcie) +/- 5 mm
- grubość +/- 1 mm

#### Dopuszczalne ubytki białej melaniny na tylnych powierzchniach

- narożniki - maksymalnie 2 x 2 mm, 2 szt. na 1 element

- ▶ krawędzie - maksymalnie 3% obwodu elementu, szerokość do 1 mm.

#### Przechowywanie i montaż elementów foliowanych

- ▶ Elementy foliowane powinny być przechowywane w temperaturze od +10 do +35 stopni.

Przechowywanie elementów w temperaturach niewskazanych w czasie sieciowania kleju (10 dni od daty produkcji) może zatrzymać ten proces i zmniejszyć odporność termiczną.

- ▶ Elementy stosowane w obrębie wszelkich urządzeń emitujących ciepło (np. piekarniki, zmywarki, czajniki) powinny być od nich oddzielone płytą ekranującą lub drzwi piekarnika powinny znajdować się pomiędzy ściankami bocznymi piekarnika, w przeciwnym razie w elementach narażonych na wysoką temperaturę może dojść do odklejenia i skurczenia się folii na krawędzi. Zalecamy stosowanie piekarników, których konstrukcja powoduje kierowanie gorącego powietrza z piekarnika do przodu, a nie na boki piekarnika. Ważne jest, aby w przypadku nieszczelnej uszczelki drzwi piekarnika gorące powietrze nie wydostawało się na elementy foliowane.

- ▶ Zalecamy stosowanie zmywarek z widocznym panelem, w przypadku zmywarek z niewidocznym panelem zalecamy nieotwieranie drzwi zmywarki 20 minut po zakończonym cyklu mycia. Znajdująca się wewnątrz para może spowodować zniszczenie foliowanego elementu.

#### Montaż elementów pokrytych folią wysoki połysk

- ▶ Fronty meblowe powleczone foliami wysokopołyskowymi są pokryte dodatkowo ochronną folią w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami, które mogą powstać podczas produkcji, transportu lub w trakcie późniejszego montażu.

- ▶ Po zmontowaniu mebli folia ochronna musi zostać usunięta.

Powierzchnia frontów jest szczególnie wrażliwa na zarysowania bezpośrednio po usunięciu folii ochronnej.

- ▶ Po zdjęciu folii ochronnej powierzchnia ulega utwardzeniu pod wpływem promieni UV, dlatego też, należy przez okres 1 tydzień unikać przecierania frontów.

#### Użytkowanie foliowanych elementów

- ▶ Foliowane elementy są przystosowane do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. Niedopuszczalne jest używanie ich na zewnątrz.

- ▶ Foliowane elementy są przeznaczone do użytku pionowego. Używanie ich w położeniu poziomym jest możliwe, ale ewentualne uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

- ▶ Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni foliowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.

- ▶ Nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą.

- ▶ Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały.

- ▶ Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.

- ▶ Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nierozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych.
- ▶ Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.
- ▶ Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
- ▶ Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.

#### W przypadku elementów wysoko połyskowych

- ▶ Przez okres 1 tygodnia, od ściągnięcia folii ochronnej, następuje utwardzenie powierzchni i powinno się w tym okresie unikać przecierania elementów.
- ▶ Zaleca się zastosować preparat Hochglanz Mobelpolish. Tworząc cieniutką warstwę na froncie ulega utwardzeniu i podwyższa odporność powierzchni na zadrapania oraz zabezpiecza przed działaniem promieni słonecznych, środków czyszczących i tłustych plam.
- ▶ Produkt ten jest mocno skoncentrowany i powinien być nakładany w minimalnej ilości. Ilość 50 ml jest wystarczająca na 6-10 m<sup>2</sup>. Po nałożeniu należy całość wypolerować miękką szmatką bawełnianą lub z mikrofibry (dostępną wraz z pastą). Czynność tą zaleca się stosować średnio, co rok, w celu lepszego zabezpieczenia powierzchni.
- ▶ Środki czyszczące nie powinny zawierać substancji ściernych tj. cząsteczek ściernych znajdujących się w proszkach i różnego rodzaju mleczkach czyszczących, gdyż mogą one pozostawić rysy na powierzchni, a tym samym zmienić stopień połysku powierzchni.
- ▶ Środki czyszczące nie powinny zawierać substancji utleniających (np. chlorany, nadborany, wybielacze) oraz silnych alkaliów (koncentrat amoniaku, wodorotlenku sodu).
- ▶ Nie wolno stosować środków czyszczących zawierających dodatki pielęgnacyjne, takich jak woski lub dyspersje polimerowe, gdyż mogą one pozostać po wyschnięciu na powierzchni i zmienić połysk i kolor oklejonej powierzchni.
- ▶ Nie wolno stosować środków pielęgnujących drewno lub politurę, produkty te zawierają olejki i substancje, które mogą spowodować pęcznienie oraz przebarwienie powierzchni.
- ▶ Plamy, których nie można usunąć na pomocą roztworu mydlanego, można wyczyścić rozcieńczonym alkoholem, (etanol) lub środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol (np. płyn do szyb), po wcześniejszym teście przeprowadzonym w niewidocznym miejscu. Należy tylko delikatnie przetrzeć powierzchnie szmatką.
- ▶ Nie wolno stosować stężonego alkoholu, (spirytus denaturowany, izopropanol).

#### **Fronty fornirowane**

Fronty fornirowane wykonywane są na bazie płyty wiórowej oraz płyty MDF oklejane dwustronnie wraz z krawędziami. Stosowanym rodzajem forniru jest fornir naturalny, egzotyczny, modyfikowany.

Fronty fornirowane występują w wykończeniu mat oraz wysoki połysk.

Przy zamówieniu frontów w połysku domyślnie lakierowana jest jedna płaszczyzna i wszystkie krawędzie. Lewa strona pozostaje w macie, chyba, że klient zaznaczy inaczej.

W przypadku fornirów wykonanych w okleinie modyfikowanej (OM) lewa strona wykonywana jest z tej samej okleiny. W przypadku fornirów naturalnych (ON, OB) prawa i lewa strona wykonywana jest samej okleiny, jednakże na lewej stronie stosowany jest inny rodzaj skrawania okleiny (prostostoisty lub półflader). W przypadku fornirów egzotycznych (OE) lewa strona standardowo wykonywana jest w okleinie modyfikowanej lub na życzenie klienta w egzotycznej.

W przypadku okleiny Dąb Rygiel ON 72 szczerowanie nie występuje na rewersie i na krawędziach.

Standardowe ułożenie stoi we frontach występuje pionie w jednak jest możliwość zamówienia frontów w poziomie jak również w poziomie z zachowaniem usłojenia na sąsiednich szafkach. Należy to zaznaczyć w zamówieniu oraz dołączyć do zamówienia szczegółowy rysunek. Kontynuacja usłojenia nie ma zastosowania w miejscach uchwytów przy wzorach: TUX 45 plus i Gardena, UA1, UA2.

Kontynuacja usłojenia nie ma również zastosowania w połączeniu frontów prostych z giętymi.

Wszelkie doróbki elementów oraz reklamacje w sytuacji zamówień z zachowaniem ciągłości usłojenia, realizujemy do miesiąca od wyprodukowania zlecenia. Jest to uwarunkowane dostępnością poszczególnych kłód oklein. Po miesiącu doróbki oraz reklamacje są realizowane z usłojeniem poziomym jednakże bez zachowania kontynuacji słoja na sąsiadujących elementach.

W przypadku oklein naturalnych oraz egzotycznych istnieje możliwość lustrzanego odbicia usłojenia.

Produkujemy fronty w dowolnych wymiarach z zachowaniem ograniczeń:

Okleina modyfikowana, naturalna i egzotyczna: 2500\*1243.

Grubość: 10 mm, 19 mm, 20-50 mm, bryły 51-400 mm

Wykonujemy fronty fornirowane gięte o promieniach R-240, R-450, R-1000.

Większość zamówień na fronty fornirowane realizowana jest w terminie 20 dni roboczych, a w przypadku frontów w wysokim połysku 30 dni roboczych, jednak ze względu na okresowe przerwy w dostawach oklein i z innych przyczyn niezależnych od firmy FFM Wiech termin może ulec wydłużeniu.

Realizujemy również zamówienia spoza naszej oferty kolorystycznej jednak terminy i wycena podlega indywidualnym ustaleniom.

Należy pamiętać, że nierówne usłojenie, niejednorodność powierzchni, występowanie fladrów czy przebarwień w produktach fornirowanych wynika ze specyfiki materiału i są charakterystyczne dla materiału pochodzenia naturalnego. Nie stanowi to wady produktu, nie wpływa na jego funkcjonalność oraz trwałość.

Kolory oklein w różnych partiach dostaw mogą ulec zmianom w stosunku do próbnika lub zamówionych wcześniej frontów. W związku z tym nie gwarantujemy 100 % powtarzalności kolorów oklein. Każde domówienie najprawdopodobniej będzie się wiązało z odmiennym wyglądem okleiny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmianę kolorystyki frontów fornirowanych. Okleina pod wpływem działania promieni słonecznych ulega odbarwieniom, co nie wpływa na jego funkcjonalność i trwałość.

## **Fronty lakierowane**

Fronty lakierowane wykonywane są w wykończeniu matowym wg palety RAL Hesse Lignal.

Elementy mogą być lakierowane zarówno z jednej lub na życzenie klienta z dwóch stron.

Fronty lakierowane poddawane są również procesowi patynowania.

Lakierujemy również fronty gięte, listwy i pilastry i panele ażurowe.

Realizujemy również zamówienia spoza naszej oferty kolorystycznej jednak terminy i wycena podlega indywidualnym ustaleniom.

Produkujemy fronty w dowolnych wymiarach z zachowaniem następujących ograniczeń:

2500\*1243.

Grubość: 18 mm, 30 mm

Należy jednak pamiętać o tym, że kolory z różnych partii produkcyjnych mogą się nieznacznie różnić od siebie i wynikają ze specyfiki produktu i nie stanowią podstawy do reklamacji.

#### Użytkowanie i konserwacja:

Powierzchnie należy czyścić miękką szmatką z mikrofibry przy użyciu delikatnych środków czyszczących typu woda z płynem do mycia naczyń, wodą z mydłem, ze szczególną ostrożnością gdyż wszelkie zadrapania mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni frontu.

Do czyszczenia frontów nie należy używać detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów i past zawierających środki ściernie, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni lakierniczej.

Zanieczyszczenia powierzchni frontów substancjami mocno barwiącymi powstałe podczas eksploatacji należy niezwłocznie usunąć.

Fronty powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem: światła słonecznego, wysokiej temperatury, wody i rozpuszczalników, gdyż przyspieszają one tzw. naturalne starzenie się frontów.

W przypadku eksploatacji piekarnika lub zmywarki, niedopuszczalne jest pozostawienie zmywarki czy piekarnika z otwartymi drzwiczkami po zakończeniu cyklu gdyż częste poddawanie frontów działaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze prowadzi do uszkodzenia frontu i utraty gwarancji. Negatywne skutki oddziaływania wysokiej temperatury można uzyskać przez zwiększenie odległości między frontami lub umieszczeniem pomiędzy piekarnikiem i boczną krawędzią frontu listwy zabezpieczającej.